


检测报告 (电子版)



No:150313734


防伪查询网址: www.gtt.net.cn

防伪码: COYV-1134-14


共2页 第1页

| | | | | | |
|--------|---|-------------|------------------|--------|------------|
| 委托单位 | 上海硕特无纺布有限公司 地址: 上海市金山区枫泾镇亭枫公路8399号 | | | | |
| 客户认定信息 | 杜邦舒弹棉DPM-3 200cm×100cm 商标: SOTEELATE舒夫特棉 颜色: 白色 单位质量: 60g/m ² 生产单位: 上海硕特无纺布有限公司 ----- | | | | |
| 检验性质 | 委托检测 | 样品受理/测试开始日期 | 2015-10-26 15:45 | 报告签发日期 | 2015-10-30 |
| 检验依据 | --- | | | | |
| 综合检验结论 | --- | | | | |
| 检验结果 | 检测结果详见附页 | | | | |
| 备注 | 本报告中检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行(有注明的除外)。 复印件、副本未重新加盖报告书确认章无效。 本报告检测地址为广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号。 | | | | |

签发: 冯文 高级工程师



主检: 刘文莉 高级工程师



检测报告附页 (电子版)

No: 150313734

共2页 第2页

| 检验项目 (计量单位) [样品识别] | 测试方法 | 标准值及允差 | 测试结果 | 判定 | 备注 |
|-------------------------------|------------------------------|--------|--|-----|----|
| ●保温率 | GB/T 11048-1989 方法A 平板式 | ----- | 保温率 64.30% 克罗值 1.073clo 传热系数 6.063W/m ² · °C | --- | |
| ●热阻 | GB/T 11048-2008 仪器B 静态平板法 | ----- | 热阻 0.169 m ² · K/W 克罗值 1.09clo | --- | |
| ●平方米质量 (g/m ²) | GB/T 24218.1-2009 | ----- | 68.05 | --- | |
| | | | | | |
| 备注 | (本栏空白) | | | | |